

TECHNICKÝ LIST
PINTY PLUS CHALK LAK
VODOUŘEDITELNÝ



1. Popis

Akrylový vodouředitelný lak pro finální úpravu povrchu nastříkaného PINTY PLUS CHALK FINISH a pro dekoraci a ochranu různých povrchů.

2. Vlastnosti:

- Vynikající přilnavost
- Transparentní
- Vynikající odolnost v exteriéru
- Nízký zápach
- Velmi snadná aplikace
- Rychleschnoucí

3. Dporučené použití:

Vhodný pro použití v interiéru a exteriéru. Doporučený pro ochranu jakéhokoli povrchu včetně expandovaného polystyrenu, dřeva, kovů, kartonu, kamene, keramiky a některých druhů plastů. Ideálně pro kutilství, průmysl , automotive a další.

4. Prezentace:

Odstín: Bezbarvý mat

Obal: 520cc/400 ml

5. Technická charakteristika:

- | | |
|--------------------------|---|
| • Povaha | Vodouředitelná akrylová pryskyřice |
| • Rozpouštědlo | Voda a alkohol |
| • Pohonná hmota | DME |
| • Hustota | 0.95 ± 0.01 gr./cc |
| • Viskozita | 13 – 14 seg. (Fordův pohárek č. 4, 20°C) |
| • Obsah pevných částic % | 9 % (Teoretická hodnota) |
| • VOC | 685 gr./l (Teoretická hodnota) |
| • Lesk při 60° | <5 |
| • Výtěžnost: | 520/400ml: 2 m ² v závislosti na povrchu |

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Čas schnutí při 20°C: | Povrchová: 15 min.
Na dotek: 1 hodina
Total: 24 hodin
Opětovný nátěr : po 24 hodinách |
| • Aplikační teplota | Od 10 do 35°C |
| • Odolnost nátěru vys. teplotám | Doporučeno až do 90°C |
| • Hořlavost | Extremně hořlavý |
| • Tlak: | 5 bary při 20°C
7,5 bary při 50°C |
| • Čištění | Během prvních 15 minut vodou s mýdlem, po tomto času alkoholem |
| • Životnost produktu | > 3 roky |

6. Instrukce:

Povrch musí být čistý, suchý a bez jakýchkoli nečistot. Nádobu dobře protřepejte. Stříkejte sprej ze vzdálenosti 25/30 cm a aplikujte v tenkých, rychlých vrstvách křížově. Abyste dosáhli uniformního vzhledu a vyhnuli se stékání, jsou doporučovány aplikovat dvě tenké vrstvy místo jedné silné.

Po aplikování obraťte plechovku dnem vzhůru a stříkejte, dokud nezačne vycházet pouze vzduch.

7. Bezpečnost:

Nádoba s aerosolem obsahuje příslušné bezpečnostní značky, která musejí být dodrženy. Pro další informace se prosím podívejte do bezpečnostního listu.

Informace poskytnuté v technickém listě jsou výsledkem výzkumu podniknutého naší laboratoří a reálných zkušeností založených na aplikacích. Přesto však vzhledem ke skutečnosti, že jsou produkty často použity v podmínkách mimo naši kontrolu, nemůžeme zaručit dobré výsledky produktu, pokud nedojde ke správné aplikaci a použití.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme
Carretera de l'Arboç a Llorenç, Km. 4,7
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com