



Informace o produktu

PNZ - HOLZDECKFARBE

PNZ Krycí přírodní olej

- Krycí, prodyšný, polomatný nátěr pro venkovní i vnitřní použití
- Vynikající ochrana před povětrností

Charakteristika: Krycí, vodoodpudivý, vlhkostně regulující, ošetřující nátěr vhodný pro všechny druhy dřevin. Poskytuje dřevu přírodní ochranu před povětrnostními vlivy, odolnou proti UV záření a vodě. Zabraňuje bobtnání, vysychání a praskání dřeva. Neobsahuje biocidní ani konzervační látky, lze jej tedy bez obav používat i v interiéru. Odpovídá normám DIN 53160 (Odolnost proti tekutinám, slinám a potu) a EN 71 oddíl 3 (O bezpečnosti dětských hraček).

Použití: Ošetření všech druhů dřevin ve vnitřním i venkovním prostředí, převážně tam kde je požadován trvanlivý nátěr například: obklady fasád, nátěry oken, výloh, dveří, zahradních staveb, garážových vrat, zahradního nábytku, balkonů, plotů, okenic apod. Produkt je také ideální k obnově zestárých prodyšných nátěrů a povětrností opotřebovaných dřevěných povrchů.

Zpracování:

- Přípravek se nanáší na suchý, čistý a odmaštěný podklad štětcem, válečkem nebo stříkáním rovnoměrně v tenké vrstvě ve směru vláken. Po 12 hodinách se stejným způsobem provede druhý nátěr. Při nátěru nového dosud neošetřeného dřeva doporučujeme provést nátěr ze všech stran ještě před montáží.
- Starší únosné prodyšné nátěry je vhodné očistit přípravkem PNZ Gartenholzreiniger (PNZ Čistič zahradního nábytku). Další pracovní postup dle údajů výše. U renovačních prací zpravidla stačí jeden nátěr.
- Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%.
- Před započatím práce i během provádění nátěru důkladně promíchávat.
- Ve venkovním prostředí je třeba dřeviny náchylné k zamodráním a napadení dřevními plísněmi (tuzemské jehličnany - borovice, smrk) nejprve ošetřit přípravkem PNZ Imprägniergrund (PNZ Impregnační základ).
- Ve variantě farblos (bezbarvý) není v exteriéru samostatně dostatečnou ochranou proti UV záření. Používá se jako dodatečný nátěr chránící předchozí vrstvy a prodlužuje tak životnost nátěrů.

Doba schnutí: 12- 24 hodin, při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje.

Spotřeba: cca 40 ml/m², to znamená, že 1 litr vystačí na cca 25 m² v závislosti na druhu dřeva a hrubosti jeho povrchu (řezivo nebo hoblované dřevo).

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přírodní ochrana a ošetření
www.pnz.cz



Informace o produktu

- Čištění:** Znečištěné pomůcky lze omýt PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem.
- Skladování:** V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost pět let. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelít do menší nádoby, dobře uzavřít a brzy spotřebovat.
- Složení:** Směs zušlechťených přírodních olejů, přírodní vosky, isoalifáty, mikronizovaný vosk, bezolovnatá sušidla, pentanoxim, cobaltbis (2ethylhexanoat), pigmenty.
- Upozornění:** EUH208 Obsahuje cobaltbis(2ethylhexanoat). I tento přírodní produkt může způsobovat alergické reakce. Při práci používat vhodné rukavice (Nitril) a zajistit důkladné odvětrání. EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy. P 101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.
- Při použití více balení různých šarží se doporučuje smíchat obsah ve větší nádobě. Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr: 080112.
- Limitní hodnoty VOC EU-(A/e): 400 g/l (2010). Obsahuje maximálně 360 g/l VOC.
- Balení:** 0,75 l, 2,5 l, 10 l
- Odstíny:** Všechny barvy jsou vzájemně mísitelné. Při použití více balení s různými šaržemi je vhodné náplně smíchat ve větší nádobě a promíchat. V případě požadavku je možné objednat odstíny dle vzorníku RAL, NCS a další.

 Nr. 1 farblos	 Nr. 6 verkehrsgrau	 Nr. 11 türkisblau	 Nr. 16 zeder / rotholz
 Nr. 2 weiß	 Nr. 7 steingrau	 Nr. 12 royalblau	 Nr. 17 mittelbraun
 Nr. 3 elfenbein	 Nr. 8 sonnengelb	 Nr. 13 labrador	 Nr. 18 dunkelbraun
 Nr. 4 kieselgrau	 Nr. 9 fichtengelb	 Nr. 14 karminrot	 Nr. 19 tannengrün
 Nr. 5 lichtgrau	 Nr. 10 taubenblau	 Nr. 15 nordischrot	 Nr. 20 schwarzgrau

Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přirozená ochrana a ošetření
www.pnz.cz